

Descrição Geral

Denominação Comum: ABS

Denominação Técnica: Acrilonitrila butadieno estireno

Grupo de Materiais: Polímeros

Origem: Serralharia do Outeiro

Documentação de referência: **DSC:** ISO 11357-3:2018 Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization; **TGA:** ISO 11358-1:2014 Plastics — Thermogravimetry (TG) of polymers — Part 1: General principles; **FTIR:** ASTM E168 - 16 STANDARD PRACTICES FOR GENERAL TECHNIQUES OF INFRARED QUANTITATIVE ANALYSIS; **MFR:** ISO 1133-1:2011 Plastics — Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics — Part 1: Standard method

Propriedades Tecnológicas Iniciais

Elevada resistência ao impacto, elevada tenacidade, elevada dureza e elevada rigidez; resistência química aceitável, baixo índice de absorção de água, alta resistência à abrasão.

Aplicações Convencionais

Construção: chapas, fios, tubos, capacetes de segurança e outros.

Ensaio de Caracterização

Entidade/ Laboratório: Fibrenamics

Densidade: 1,01 - 1,05 g/cm³

Índice de Fluidez: 132 g / 10 min

DSC: 165,68 °C -> fusão do resíduo de plástico analisado.

TGA: Perda de massa de 60,15% entre os 300 – 550 °C, característica da degradação do resíduo plástico analisado.

Grau de Contaminação: Baixo

Lixiviação: N/A


Composição Química: Após comparação do espectro obtido com os espectros padrão da base de dados do software, observa-se que o material identificado na amostra analisada é polipropileno – PP. Esta análise foi repetida três vezes com amostras diferentes e em todas o material identificado foi PP.

Registo Fotográfico




Observações


FTIR



DSC



TGA



General description

Common Name: ABS	Technical Name: Acrylonitrile butadiene styrene
Material Group: Polymers	Source: Serralharia do Outeiro

Reference documentation: **DSC:** ISO 11357-3:2018 Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization; **TGA:** ISO 11358-1:2014 Plastics — Thermogravimetry (TG) of polymers — Part 1: General principles; **FTIR:** ASTM E168 - 16 STANDARD PRACTICES FOR GENERAL TECHNIQUES OF INFRARED QUANTITATIVE ANALYSIS; **MFR:** ISO 1133-1:2011 Plastics — Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics — Part 1: Standard method

Primary Technological Properties

High impact resistance, high toughness, high hardness and high rigidity; acceptable chemical resistance, low water absorption, high abrasion resistance.

Conventional Applications

Construction: plates, wires, tubes, safety helmets and others.

Characterization Tests

Entity / Laboratory: Fibrenamics

Density: 1,01 - 1,05 g/cm³ **Fluidity Index:** 132 g / 10 min

DSC: 165,68 °C -> melting of the analyzed plastic waste. **TGA:** Mass loss of 60.15% between 300 - 550 °C, characteristic of the degradation of the analyzed plastic waste.

Degree of Contamination: Low **Leaching:** N/A


Chemical composition: After comparing the spectrum obtained with the standard spectra of the software database, it is observed that the material identified in the analyzed sample is polypropylene - PP. This analysis was repeated three times with different samples and in all the identified material was PP.

Photographic register




Comments


FTIR



DSC



TGA



Descrição Geral

Denominação Comum: PP

Denominação Técnica: Polipropileno

Grupo de Materiais: Polímeros

Origem: Serralharia do Outeiro

Documentação de referência: **DSC:** ISO 11357-3:2018 Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization; **TGA:** ISO 11358-1:2014 Plastics — Thermogravimetry (TG) of polymers — Part 1: General principles; **FTIR:** ASTM E168 - 16 STANDARD PRACTICES FOR GENERAL TECHNIQUES OF INFRARED QUANTITATIVE ANALYSIS; **MFI:** ISO 1133-1:2011 Plastics — Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics — Part 1: Standard method

Propriedades Tecnológicas Iniciais

Resistência a solventes, fadiga, fraturas e impacto; fácil pigmentação, fácil moldagem.

Aplicações Convencionais

Fios e fibras, Mobiliário urbano; Caixas de bateria; Emgalagens, Chapas, tubos, Fitas e sacarias de rafia, Filmes.

Ensaio de Caracterização

Entidade/ Laboratório: Fibrenamics

Densidade: 0,895 - 1,25 g/cm3

Índice de Fluidez: 6,2 g/10 min

DSC: Presença de um pico endotérmico, situado a 166,26 °C, característico do processo de fusão do resíduo de plástico analisado.


TGA: Perda de massa de 99,8% entre os 280 – 500 °C, aproximadamente, característica da degradação do resíduo plástico analisado.

Grau de Contaminação: Baixo




Lixiviação: N/A

Composição Química: Polipropileno - PP.

Registo Fotográfico



Observações



General description

Common Name: PP	Technical Name: Polypropylene
Material Group: Polymers	Source: Serralharia do Outeiro

Reference documentation: **DSC:** ISO 11357-3:2018 Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization; **TGA:** ISO 11358-1:2014 Plastics — Thermogravimetry (TG) of polymers — Part 1: General principles; **FTIR:** ASTM E168 - 16 STANDARD PRACTICES FOR GENERAL TECHNIQUES OF INFRARED QUANTITATIVE ANALYSIS; **MFR:** ISO 1133-1:2011 Plastics — Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics — Part 1: Standard method

Primary Technological Properties

Resistance to solvents, fatigue, fractures and impact; easy pigmentation, easy molding.

Conventional Applications

Yarns and fibers, Urban furniture; Battery boxes; Packaging, plates, tubes, ribbons and raffia bags, films.

Characterization Tests

Entity / Laboratory: Fibrenamics

Density: 0.895 - 1.25 g/cm³ **Fluidity Index:** 6,2 g/10 min

DSC: Presence of an endothermic peak, located at 166.26 °C, characteristic of the melting process of the analyzed plastic waste. **TGA:** Mass loss of 99.8% between 280 - 500 °C, approximately, characteristic of the degradation of the analyzed plastic waste.



Degree of Contamination: Low **Leaching:** N/A

Chemical composition: Polypropylene - PP.

Photographic register



Comments



Descrição Geral

Denominação Comum: PE

Denominação Técnica: Polietileno

Grupo de Materiais: Polímero

Origem: Serralharia do Outeiro

Documentação de referência: **DSC:** ISO 11357-3:2018 Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization; **TGA:** ISO 11358-1:2014 Plastics — Thermogravimetry (TG) of polymers — Part 1: General principles; **FTIR:** ASTM E168 - 16 STANDARD PRACTICES FOR GENERAL TECHNIQUES OF INFRARED QUANTITATIVE ANALYSIS; **MFI:** ISO 1133-1:2011 Plastics — Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics — Part 1: Standard method

Propriedades Tecnológicas Iniciais

Atóxico; Flexível; Leve; Inerte (ao conteúdo); Impermeável; processamento fácil.

Aplicações Convencionais

Canalização, tubagem, Isolantes Fenólicos; Mangueiras de uso Geral e Industriais; Manutenção, Fitas e Embalagens; Pisos e Tapetes; Plásticos de Alta Performance.

Ensaio de Caracterização

Entidade/ Laboratório: Fibrenamics

Densidade: 0.90 - 0.97 g/cm3

Índice de Fluidez: 10 g / 10 min

DSC: 132,73 °C, -> processo de fusão do resíduo de plástico analisado.

TGA: Perda de massa de 98,15% entre os 280 – 500 °C, aproximadamente, característica da degradação do resíduo plástico analisado.

Grau de Contaminação: Baixo

Lixiviação: N/A


Composição Química: Polietileno de alta densidade – PE-HD.

Registo Fotográfico




Observações


FTIR



DSC



TGA



General description

Common Name: PE	Technical Name: Polyethylene
Material Group: Polymer	Source: Serralharia do Outeiro

Reference documentation: **DSC:** ISO 11357-3:2018 Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization; **TGA:** ISO 11358-1:2014 Plastics — Thermogravimetry (TG) of polymers — Part 1: General principles; **FTIR:** ASTM E168 - 16 STANDARD PRACTICES FOR GENERAL TECHNIQUES OF INFRARED QUANTITATIVE ANALYSIS; **MFR:** ISO 1133-1:2011 Plastics — Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics — Part 1: Standard method

Primary Technological Properties

Non-toxic; Flexible; Light; Inert (to the content); Waterproof; easy processing.

Conventional Applications

Plumbing, piping, Phenolic Insulators; Hoses for General and Industrial use; Maintenance, Tapes and Packaging; Floors and Carpets; High Performance Plastics.

Characterization Tests

Entity / Laboratory: Fibrenamics	
Density: 0.90 - 0.97 g/cm3	Fluidity Index: 10 g / 10 min
DSC: 132.73 °C, -> melting process of the analyzed plastic waste.	TGA: Mass loss of 98.15% between 280 - 500 °C, approximately, characteristic of the degradation of the analyzed plastic waste.
Degree of Contamination: Low	Leaching: N/A
Chemical composition: High density polyethylene - PE-HD.	

Photographic register



Comments

